Bralep s.r.o.
Bohnická 16/38, 181 00 Praha 8
tel.: 315 630 911
e-mail: info@bralep.cz
www.bralep.cz

PODLAHOVÉ SYSTÉMY

BRALEP PREN 50

Kontaktní chloroprenové lepidlo k lepení podlahových krytin

Vlastnosti

- vysoká počáteční lepivost
- vysoká konečná pevnost
- vhodné pod kolečkové židle a na podlahové vytápění
- dlouhá otevřená doba

Oblast použití

Kontaktní chloroprenové lepidlo PREN 50 je určeno k lepení PVC krytin v pásech a dlaždicích, kaučukových krytin s hladkou, broušenou zadní stranou, schodišťových a soklových profilů, linoleových krytin, korku a textilních krytin na předem připravený podklad. Není vhodné k lepení měkčeného PVC, PE, PP a polystyrenu. **Určeno pro profesionální použití.**

Složení

Lepidlo na bázi chloroprenového kaučuku a pryskyřice ve směsi organických rozpouštědel.
NÁZEV NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK: Benzín ropný (ES 295-434-2), benzinová frakce ropná (ES 265-151-9), toluen (ES 203-625-9), ethyl-acetát (ES 205-500-4)

Technické údaje

barva	béžová
sušina	19 - 25 %
dodávaná forma	Pasta
balení	Fe plechovky 0,9; 3,6; 7,5; 15; 42 kg
spotřeba	250 - 350 g / m^2
doba zasychání	7 – 15 min
otevřená doba	cca 45 min
konečná pevnost po nalepení	cca 24 hodin
vhodné ředidlo	benzín, toluen

Skladování

Skladování v dokonale uzavřeném obalu v prostorech určených pro skladování hořlavých kapalin (dle ČSN 65 0201), při teplotách od +5°C do +25°C. Chránit před mrazem a slunečním zářením. Při dodržení těchto podmínek si uchovává deklarované vlastnosti po dobu 24 měsíců od data výroby.

Příprava podkladu

Podklady musí být rovné, trvale suché, čisté, bez trhlin a separačních prostředků, pevné v tahu a tlaku. Podle potřeby napenetrovat a vyrovnat výrobky BRALEP a následně přebrousit. Velmi savé podklady před lepením přetřít lepidlem BRALEP PREN 50 zředěným ředidlem BRALEP RD 15 v poměru 1 : 2 a nechat zaschnout. Doporučené podkladové materiály: podlahové vyrovnávací hmoty firmy BRALEP, betonové, cementové, dřevotřískové a dřevěné podlahy.

Pracovní postup

Lepidlo PREN 50 před použitím dokonale rozmíchat a rovnoměrně nanést pomocí štětce, válečku nebo zubové stěrky (A2, A3 dle druhu pokládané krytiny) jak na připravený podklad, tak na spodní stranu krytiny. Alespoň jedna plocha musí být savá. Lepidlo se nechá 7 až 15 minut odvětrat. Poté se krytina položí a silně přitlačí nebo zaválcuje. Doporučená teplota pro zpracování je min. 15°C. Zatížení položené krytiny je možné ihned. Konečné pevnosti je dosaženo za cca 24 hodin při teplotě 20°C. Doba odvětrání, lepení a následného zasychání závisí na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu v místnosti, teplotě lepidla a podlahoviny, druhu podlahoviny, struktuře a vlhkosti podkladu. Veškeré uvedené hodnoty jsou proto jen orientační. Použité nástroje jsou omyvatelné technickým benzínem nebo toluenem.

Bezpečnostní opatření

První pomoc:
Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi půl litru vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékaře a ukázat obal. Při nadýchání dopravit postiženého na čerstvý vzduch. V případě nevolnosti vyhledat lékařské ošetření.Při potřísnění pokožku omývat vodou a mýdlem, při zasažení očí vymývat 10 - 15 minut větším množstvím vody a vyhledat lékařskou pomoc.

Likvidace odpadu:
Nespotřebované zbytky lepidla se likvidují ve spalovnách k tomu určených. Podle Katalogu odpadů kat.č. 08 04 09 a kategorie N. Prázdné obaly po znehodnocení např. lisováním odevzdat do separovaného sběru na recyklaci. Podle Katalogu odpadů kat.č. 15 01 04 a kategorie N.

Xn	**Zdraví škodlivý**
F	**Vysoce hořlavý**
N	**Nebezpečný pro životní prostředí**
R36/38	Dráždí oči a kůži
R48/20	Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním
R52/53	Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R63	Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky
R65	Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
R67	Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
S2	Uchovávejte mimo dosah dětí
S16	Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření
S29	Nevylévejte do kanalizace

Certifikát

BRALEP PREN 50 je certifikována ZÚLP České Budějovice s.p.(AO 246) číslo certifikátu 305 0534 133 ze dne 1.prosince 2003 a pod dohledem TZUS PRAHA s.p., č. 100-014884 ze dne 26.ledna 2007.

Upozornění: Výrobce plně ručí za kvalitu výrobku, kterou stanovuje PN 300803. Protože nemá vliv na podmínky při zpracování a odborné provedení práce, nemůže převzít zodpovědnost za výslednou kvalitu díla. Za daných podmínek doporučuje předem provést praktickou zkoušku.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu textu. S uvedením této verze všechny předchozí pozbývají platnosti.