Ceresit





PP 45 MULTI PROTECT

Jednosložkový vrchní lak na vodní bázi na parkety a dřevěné podlahy


Válečkem


Štětcem

Technické údaje

Hustota:	1,04 g/cm^3
Stupeň lesku:	polomat
Doba schnutí:	
- základní nátěr:	cca 2 hod.
- vrchní vrstva:	2-4 hod.
Konečné vytvrzení po:	cca 3 dnech
Tepelná odolnost:	
- pro transport:	od +6 °C do +30 °C
- pro skladování:	od +6 °C do +30 °C

Výše zmíněné údaje byly zjištěny při normálních klimatických podmínkách (20 °C / 55 % rel. vlhkost vzduchu). V případě jiných klimatických podmínek je potřeba počítat se zkrácením, případně prodloužením doby schnutí a vytvrzení materiálu.

Vlastnosti

- lehce zpracovatelný
- pro normální a střední zatížení
- okamžitě připravený k použití
- rychlá doba schnutí
- odolný vůči běžnému zatížení, vodě a chemikáliím

Spotřeba

Použití	Spotřeba (1 nátěr)	Pokrytí 1 l
Základní nátěr	cca 100 g/m^2	cca 10 m^2
Vrchní vrstva	cca 130 g/m^2	cca 8-9 m^2
Základní nátěr + vrchní vrstvy	min. 360 g/m^2	

Oblasti použití

Ceresit PP 45 Multi Protect je vhodný na parkety a dřevěné podlahy, zejména na světlá dřeva (např. javor). Pro exotické dřeviny je vhodný pouze podmíněně, tzn. jen při nepatrném obsahu oleje ve dřevě. Před aplikací doporučujeme provést zkušební nátěr. Ceresit PP 45 Multi Protect lze použít i jako základní nátěr. K zintenzivnění přirozené barvy dřeva (např. dub) použijte nejprve základní lak Ceresit PP 20. Je odolný vůči běžnému zatížení, vodě a chemikáliím. Ceresit PP 45 není vhodný k aplikaci na lak Ceresit PP 70.



Ceresit

Příprava podkladu

Podklady musí být suché, čisté, bez zbytků čisticích prostředků. Ke konečnému přebroušení použijte brusný papír o zrnitosti 100–120.

Zpracování

Před použitím Ceresit PP 45 řádně protřepejte. Pro lepší zpracování doporučujeme přelít základní lak z originální nádoby do lakovací nádoby. Následně pokračujte v aplikaci podle plánovaného způsobu použití výrobku Ceresit PP 45.

Základní nátěr:
Naneste Ceresit PP 45 nebo Ceresit PP 20 v jedné vrstvě válečkem nebo štětcem rovnoměrně na celý podklad. Spotřeba laku Ceresit PP 45 pro základní vrstvu je min. 100 g/m^2. Po základním nátěru neprovádějte žádný mezibrus a pokračujte po jeho úplném zaschnutí další krycí vrstvou.

Vrchní vrstva:
Naneste 2–3 vrstvy Ceresit PP 45 pomocí válečku v množství cca 130 g/m^2 na jeden nátěr. Mezibrus se provádí vždy pouze před poslední vrchní vrstvou.

Celková spotřeba pro základní nátěr a vrchní vrstvy: min. 360 g/m^2.

Schnutí:
Doba schnutí základního nátěru je cca 2 hodiny. Doba schnutí vrchní vrstvy je cca 2–4 hodiny. Konečné plné namáhání (umístění nábytku, položení koberce) je možné cca 3 dnech. Doba schnutí mezi jednotlivými vrstvami nesmí přesáhnout 12 hodin, v opačném případě je nutno provést mezibrus. Běžně se však mezibrus provádí vždy jen před poslední vrchní vrstvou.

Nepřehlédněte

Práce provádějte při teplotách od +15 °C do +30 °C. Doba schnutí závisí na teplotě, relativní vlhkosti vzduchu a savosti podkladu. Se stoupající teplotou a snižující se vlhkostí vzduchu se schnutí zkracuje, při opačných klimatických podmínkách a nesavých podkladech se prodlužuje. Zajistěte dobré větrání v místnosti, resp. cirkulaci vzduchu (avšak zamezte průvanu).
V silně frekventovaných vstupních prostorech doporučujeme použít čisticí zóny, příp. plstěnou ochranu pod stoly. U kolečkových židlí použijte vhodná kolečka a plastové podložky. Kobercové podložky a plstěné běhouny nesmějí obsahovat změkčovadla. Načatá balení pečlivě uzavřete a co nejdříve spotřebujte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou ji omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí je vyplachujte pod tekoucí vodou asi 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1–2 sklenice vody a vyhledejte lékaře. Bližší informace naleznete v bezpečnostním listu produktu.

Produkt je určen pro profesionální použití.

Henkel

Kvalita pro profesionály



Ceresit

Likvidace odpadu

Produkt se nesmí dostat do vodních toků, odpadních vod nebo do půdy. Balení předejte k recyklaci jen beze zbytku vyprázdněné. Vytvrzený produkt odevzdejte v místě sběru odpadu, nevytvrzený produkt odevzdejte v místě sběru zvláštního/nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 080410.

Balení

5l plastový kanystr
Přepravní množství: 5 l – 128 kanystrů na paletě

Skladování

Do 12 měsíců od data výroby, při skladování na paletách, v suchém a chladném prostředí, v originálních a nepoškozených (neotevřených) obalech. **Chraňte před mrazem!**

UPOZORNĚNÍ: Veškeré tyto informace vycházejí z našich dlouhodobých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizaci a množství použitých materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství pouze jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme udělat vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku ztrácejí všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

Distributor:
Henkel ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
Tel.: +420 220 101 101
E-mail: podlahy.ceresit@henkel.com
www.podlahy.ceresit.cz

Henkel

Kvalita pro profesionály