Bralep s.r.o.
Bohnická 16/38, 181 00 Praha 8
tel.: 315 630 911
e-mail: info@bralep.cz
www.bralep.cz

PODLAHOVÉ SYSTÉMY

BRALEP US 1600

Disperzní lepidlo se silnou tvorbou lepivých vláken

Vlastnosti

- vysoká počáteční lepivost
- dlouhá otevřená doba
- pro mokré i přilnavé lepení
- neobsahuje rozpouštědla
- trvale pružné

Oblast použití

Lepidlo BRALEP US 1600 je určeno k lepení všech druhů textilních podlahových krytin včetně zátěžových koberců a jiných nepoddajných podlahovin v interiérech. Lepidlo se vyznačuje velmi vysokou počáteční lepivostí, extrémní tvorbou lepivých vláken a schopností přitáhnout krytinu. Je vhodné pod kolečkové židle a na podlahové vytápění. Použitelné v obytných i komerčních prostorech. Jako podklad doporučujeme podlahové stěrky firmy BRALEP.

Vhodné pro

- Vpichované textilní podlahoviny
- Všívané koberce se všemi běžnými úpravami rubu (filc, juta, latex, PUR pěna)
- Tkané textilní krytiny a koberce z přírodních vláken s latexovým rubem
- Homogenní PVC krytiny
- PVC krytiny v rolích lepené na OSB desky

Složení

Disperze na bázi akrylátu, přísadami zvyšujícími lepivost, minerální plniva, aditiva.

Technické údaje

Vzhled:	žlutá pasta
Viskozita při 23°C	min. 30 000 $mPas^{-1}$ (R7, RPM 20)
Spotřeba	300 - 500 g/m^2
Doba odvětrání	0 – 10 minut
Otevřená doba	max. 45 minut
Teplota zpracování	min. 15°C
Konečná pevnost	za 3 – 4 dny
Balení	4 kg, 12 kg, 25 kg BRALEP US 1600

Skladování

Skladování v uzavřeném obalu, při teplotách od +5°C do +28°C. Chránit před mrazem a slunečním zářením. Při dodržení těchto podmínek si uchovává deklarované vlastnosti po dobu 12 měsíců od data výroby. Škraloup vzniklý delším skladováním odstraňte. Načaté balení dobře uzavřete a rychle spotřebujte.

Podklad musí být vyzrálý, suchý, zbavený nečistot, zbytků lepidel, mastnoty, prachu a nesoudržných povrchových vrstev. Doporučené podkladové materiály: podlahové vyrovnávací hmoty firmy BRALEP a dřevotřískové podlahy. Velmi savé podklady doporučujeme před lepením napenetrovat BRALEP PE 280.

Před použitím se lepidlo vytemperuje na 20°C a rozmíchá. Na připravený podklad se nanáší pomocí vhodné zubové stěrky. Po odvětrání se krytina položí a důkladně zaválcuje. Dbejte na dobré smočení rubu podlahoviny. Především u nepoddajných krytin se válcování po 10 - 20 minutách zopakuje. V případě potřeby je možné lepit kontaktním způsobem. Doporučená teplota pro zpracování min. 15°C, ideálně 18 – 25°C. Konečné pevnosti je dosaženo za 3 - 4 dny. Svařování podlahových krytin za tepla je možné za 24 hod po nalepení. Použité nástroje jsou omyvatelné vodou před zaschnutím lepidla. Podmínky při lepení, jako jsou teplota a relativní vlhkost vzduchu v místnosti, savost podkladu a volba zubové stěrky, ovlivňují dobu lepení, zasychání a spotřebu lepidla. Všechny uvedené hodnoty jsou proto jen orientační. Při pokládce je třeba dbát doporučení a pokynů výrobce krytiny.

Rub podlahoviny	**Ozubení**	**Spotřeba g/m^2**
Hladký, mírně strukturovaný	A2	300 - 350
Strukturovaný	B1	350 - 400
Hrubý (vpichované koberce)	B2	450 - 500

Při zpracování a vysychání dbejte na řádné odvětrání pracovních prostor. Po vyschnutí je lepidlo pachově neutrální a zdravotně nezávadné. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Chraňte oči a pokožku před potřísněním, používejte vhodné ochranné pomůcky, dodržujte zásady osobní hygieny. Chraňte před dětmi!
Produkt obsahuje isothiazolinony.
Další informace naleznete v Bezpečnostním listu výrobku.

Čerstvé zbytky výrobku pokud možno znovu použít. Kapalné zbytky US